

JOYBLACK™ PE/UN 载体黑色母粒

注塑、改性及片材应用



描述

JOYBLACK™ PE/UN 载体黑色母粒系列产品是以 PE(聚乙烯)/UN (复配) 为载体的高端黑色母粒, 其具有出色的分散性、高黑度和高炭黑浓度。在注塑、改性及片材生产过程中具有优异的稀释性、通用性和易加工性能。使用本系列黑色母粒制造的制品具有优异的光泽度、耐化学性和耐候性等特点。

添加方法

JOYBLACK™ PE/UN 载体黑色母粒系列产品在塑料熔体中易于稀释均匀, 可直接添加或预先混合后添加。

相容性

树脂	JOYBLACK™ PE	JOYBLACK™ UN
PE、PP	非常优异	非常优异
ABS、PA、PS	优异	优异
PC/ABS、ASA、PC	/	好

典型特性

产品型号	炭黑含量	应用	特点	产品型号	炭黑含量	应用	特点
UN92014	48.5%	改性&注塑	高浓度, 高光泽, 超高黑度	PE2084	45%	改性	超高黑度, 高光泽
UN92005	49.2%	改性	高浓度, 高光泽, 高黑度	PE2184	30%	改性&注塑	超高黑度, 高光泽
PE92718	50%	改性&注塑	高浓度, 高黑度, 稀释性好	PE2083	45%	改性	高黑度, 高光泽
PE92772	47.5%	改性	高浓度, 分散性极佳	PE2183	30%	改性&注塑	高黑度, 高光泽
PE96228	50%	改性	高浓度, 高黑度	PE6169	45%	发泡	相容性好, 分散性好, 成型好
PE96371	35%	注塑	高分散, 高遮盖, 经济性好	PE6151	45%	发泡	相容性好, 分散性好, 成型好

上表中的数据只是用于指导的典型测试值, 而不是最终产品规格。产品规格可根据客户要求提供。

包装

25KG/包聚乙烯袋。应存放在干燥处。

建议贮存期限: 如按指示贮存, 最长可达一年。超过一年后, 建议复测水分含量后使用。